

DOKUMENTATION AV UNDERHÅLL

FÖRVALTNING / DRIFT / UNDERHÅLL

Accoya fasadbeklädnad

- Leverantör**
CEOS Fritzoe AB
Hantverksgatan 7
571 34 Nässjö
Telefon: + 46 380-67 58 00
E-post: order@ceos.se
Web: www.ceos.se
- Produktnamn**
Accoya ytbehandling fasad.
- Produktbeskrivning**
Accoya är modifierat trä från acetylerad radiatatall från Nya Zeeland. Accoya är mycket formstabil, med minimal krympning och skevhet, och bearbetas på samma sätt som vanligt trä. Accoya obehandlad har ett ljust, snyggt utseende, men kommer att gråna till en slät silvergrå patina
- Egenskaper**
50 årsgaranti mot röta vid användning över vatten och 25 års nedsänkt i sötvatten.
Accoya-wood kan beläggas med halv- och icke-ogenomskinliga färgsystem om så önskas. Tester som hittills gjorts visar att Accoya absorberar oljebaserade produkter snabbare än vattenbaserade. Obehandlad Accoya får en elegantsilverpatina efter 2-3 år. Accoya är utmärkt för ytbehandling eftersom träet är mycket formstabil.
Applikationer som dörrar och fönster, fasader, räcken, terrassgolv, utemöbler, inredning, lister etc.
- Drift och underhåll**
Tvättning av fasad - Fukta och blötlägg den smutsiga delen av fasaden med vatten från en slang med lite tryck. Applicera sedan rikligt med 10 % destillerad ättika med en spruta på det smutsiga området. Låt ättikan verka i upp till 30 minuter, men låt inte ytan torka.

Börja med att borsta på ytan några gånger med en mjuk/medelhård borste och börja sedan skölja av med lågt tryck. Om en högtryckstvätt används, koncentrera inte spolrörets kraft, eftersom detta kan börja slita ut fibrerna. Du kan också använda en Kärcher-valsborste av typen/liknande för ett bra resultat. Ovanstående process kan behöva upprepas beroende på hur allvarligt svartmöglet är. Vi rekommenderar att du testat ett litet, undanskymt område innan du påbörjar den fullständiga **rengöringen**.

Denna tvättning av fasad påverkar inte brandskyddsimpregnering och Accoyans hållbarhet.
- Miljöpåverkan**
Accoya har ingen mätbar effekt på miljön.
- Avfallshantering**
Spillbitar och plankor kan skickas till en kommunal deponi i slutet av sin livslängd och innehåller inte farligt avfall. Värmeenergin kan återvinnas genom förbränning.
- Emballage**
Plast- och kartongförpackningar kan återvinnas.
- Transport**
Produkten är inte klassificerad som farligt gods.